

PRODUKTLISTE FÜR SAND UND KIES

Sand gewaschen		Schüttgewicht t/m ³	Verfügbarkeit im Kieswerk
Beachsand	RK 0,2/1	1,5	auf Anfrage
Bunkersand - für Golfplätze	RK 0,2/1,5	1,5	auf Anfrage
Reitplatzsand	RK 0,1/2	1,5	auf Anfrage
Sand	RK 0/2	1,5	Fraham
	RK AC4 ¹ (RK 0/4) ÖNORM EN 12620	1,5	Fraham, Deinham
	RK 0/8	1,8	Fraham, Deinham
Estrichsand ÖNORM EN 13139	RK 0/6 ¹ od. RK 0/8 ¹	1,5	Fraham
Putzsand und Mauersand	RK 0/3 oder KK 0/3	1,6	Fraham, Deinham
Kabelsand (gesiebt)	RK 0/4	1,5	Fraham, Deinham
Rundkies gewaschen		Schüttgewicht t/m ³	Verfügbarkeit im Kieswerk
Betonkies ÖNORM EN 12620	RK 0/16 ¹	1,8	Fraham, Deinham
	RK 0/32 ¹	1,8	Fraham, Deinham
Rundkies ÖNORM EN 12620	RK 4/8 ¹	1,6	Fraham, Deinham
	RK 8/16 ¹	1,6	Fraham, Deinham
	RK 8/32 ¹	1,6	Fraham, Deinham
	RK 16/32 ¹	1,6	Fraham, Deinham
Grobkies	RK 32/64	1,6	Fraham, Deinham
	RK 32/X	1,6	auf Anfrage
	Überkorn	1,6	Fraham, Deinham
Gabionenmaterial		1,6	Fraham, Deinham
Gebrochenes Material gewaschen		Schüttgewicht t/m ³	Verfügbarkeit im Kieswerk
Bruchsand	KK 0/2	1,5	Fraham, Deinham
	KK 0/3	1,6	Fraham, Deinham
	AB 4 (KK 0/4)	1,6	Fraham, Deinham
	KK 0/6	1,6	auf Anfrage
	KK 0/8	1,8	auf Anfrage
Splitt ÖNORM EN 12620	KK 2/5 ¹	1,5	Fraham, Deinham
	KK 4/8 ¹	1,5	Fraham, Deinham
	KK 8/16 ¹	1,7	Fraham, Deinham
Bruchkies ÖNORM EN 12620	KK 8/32	1,7	Fraham, Deinham
	KK 16/32 ¹ ÖNORM EN 12620	1,7	Fraham, Deinham
	KK 32/64	1,7	Fraham, Deinham
	KK 0/16	1,8	auf Anfrage
	KK 0/32	1,9	Fraham, Deinham
	KK 0/X (KK 0/70)	1,9	auf Anfrage

¹ eigenüberwacht bzw. CE-zertifiziert

Granitbruch		Schüttgewicht t/m ³	Verfügbarkeit im Kieswerk
Granitbruch	0/16	1,8	auf Anfrage
	0/32	1,8	auf Anfrage
	0/63	1,8	auf Anfrage
	32/50	1,7	auf Anfrage
Ungewaschenes Material		Schüttgewicht t/m ³	Verfügbarkeit im Kieswerk
Grädermaterial ÖNORM EN 13242	0/22 ¹ , 0/32 ¹	1,8	Fraham, Deinham
Frostkoffermaterial ÖNORM EN 13242	0/70 ¹	1,9	Fraham, Deinham
Bruchkies (Frostkoffer) ÖNORM EN 13242	0/70 ¹	1,9	Fraham, Deinham
Rundkies	32/X	1,6	auf Anfrage
Erde und Schüttmaterial		Verfügbarkeit im Kieswerk	
Erde tonig		Fraham	
Erde Klasse 1		Fraham	
Auerde Klasse 1		Deinham	
Abraummaterial	tonig	Fraham	
	sandig	Deinham	
Steine		Verfügbarkeit im Kieswerk	
Flusssteine, kantig	ca. 200/400	auf Anfrage	
Flusssteine, rund	ca. 200/400	Deinham	
Steine, rund	> 400	Deinham	
Findlinge, rund (ausgesuchte Einzelstücke)		Deinham	
Recyclingmaterial		Verfügbarkeit im Kieswerk	
Betonrecyclingmaterial RB II 0/63 U-A ÖNORM EN 13242	0/70 ¹	Fraham	

¹ eigenüberwacht bzw. CE-zertifiziert

WICHTIGE HINWEISE

Öffnungszeiten Kieswerke	Sommer 15.03.-14.11.		Mo - Do	06.00-18.00 Uhr	Fr	06.00-17.00 Uhr
			Sa	07.00-11.00 Uhr (nur in Fraham)		
	Winter 15.11.-14.03.		Mo - Do	07.00-17.00 Uhr	Fr	07.00-11.30 Uhr

Alle in dieser Liste angeführten Produkte sind thermisch und chemisch unbehandelt.

Gerne erstellen wir für Sie ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Kontaktieren Sie uns bitte unter 0 72 72 / 26 79 oder office@arthofer.co.at.